SCHEDA TECNICA

24.01.2024 REV.0

PROTETTIVO ANTIOSSIDANTE PER METALLI

PRODOTTO
Vernice protettiva spray per metalli a essiccazione rapida.

PROPRIETA' E CAMPI DI IMPIEGO
Smalto acrilico modificato a solvente non ingiallente per utilizzo professionale e hobbistico. Prodotto filmogeno appositamente ideato per creare un film trasparente in grado di proteggere le superfici metalliche da ossidazione, graffi e usura. Per interni ed esterni. Ottima resistenza agli agenti atmosferici e alla luce. Sovra-verniciabile.
Ideale per: INDUSTRIA – ARTIGIANATO - FAI-DA-TE.

SUPERFICI
Aderisce su numerosi supporti in metallo (ferro, ottone, acciaio, metalli preziosi), ma anche legno, vetro, pietra, cemento. Incompatibilità: non applicare su superfici con residui di prodotti contenenti siliconi. Non applicare sul polistirolo. Si sconsiglia l'applicazione su vernici sintetiche.

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di legante	Acrilico modificato
Resa	1,5-2 m^2
Pressione a 20°C	Da 4,2 a 4,8 bar
Pressione a 50°C	Da 7,6 a 8,4 bar
COV	vedi SDS sez. 9.1 e 15.3
Brillantezza:	
Lucida	80-85 gloss a 60°
Satinata	20-40 gloss a 60°
Opaca	5-15 gloss a 60°
Temperatura massima:	90-100°C
Tempi di essiccazione:	
Fuori polvere	5-8 minuti
Asciutto al tatto	15-20 minuti
Asciutto in profondità	16-20 ore

ISTRUZIONI D'USO
Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni riportate sulla bomboletta e consultare la SDS per la manipolazione sicura del prodotto (Sez. 7.1).
Utilizzare tra i 10°C e i 25°C su superfici alla stessa temperatura, in ambienti ben ventilati. Mascherare le parti da non trattare. Rimuovere residui di ruggine o vernice non ancorata. Sgrassare. Scuotere vigorosamente la bombola per ca. 2 minuti da quando si sentono le sfere di miscelazione. Fare una prova di spruzzo su una superficie a parte. Spruzzare uno strato a passate incrociate, da una

distanza di 20-25 cm. Se necessario ripetere l'applicazione dopo circa 15 minuti. Ultimato l'utilizzo, spruzzare brevemente a bombola capovolta per pulire la testina di spruzzo.

Per altre infomazioni fare riferimento alla SDS: etichettatura (Sez. 2.2), stoccaggio (Sez. 7.2) e smaltimento (Sez. 13).

ESONERO RESPONSABILITA'

Le informazioni contenute sono fornite al meglio delle nostre conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazioni non vincolanti e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. Colorpack Srl è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa Colorpack Srl.

IL LABORATORIO/SGQ

Sede Legale, Amministrativa e Operativa: *Via Benvenuto Cellini 26, 20033 Solaro (Mi)*
C.C.I.A.A. *Milano 1172121*
Codice fiscale e Partita IVA: *01485370124*
Capitale sociale*: Euro 1.000.000,00 interamente versato*
Contacts: *Phone: +39 02 9690664 Fax: +39 02 9691714*
Website: www.colorpack.com Email: info@colorpack.com
SDI CODE: ***BY5KTZZ***