

RINNOVA FANALI 1K**PRODOTTO**

Vernice spray a rapida essiccazione per rinnovare i fanali opacizzati e/o ingialliti.

PROPRIETA' E CAMPI DI IMPIEGO

Smalto di facile applicazione, per uso professionale e hobbistico. Per interni ed esterni. Essiccazione rapida. Ottima resistenza agli agenti atmosferici e alla luce. Non ingiallisce. Ideale per: AUTOMOTIVE- CARROZZERIA.

SUPERFICI

Elevata aderenza cupole dei fanali anteriori previo trattamento dei fanali – vedi ISTRUZIONI D'USO. Incompatibilità: non applicare su superfici con residui di prodotti contenenti silicani.

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di legante	Acrilico modificato (Metacrilati di butile e metile)
Resa	1,5-2 m ²
Pressione a 20°C	Da 4,2 a 4,8 bar
Pressione a 50°C	Da 7,6 a 8,4 bar
COV	vedi SDS sez. 9.1 e 15.3
Brillantezza:	80-85 gloss a 60°
Temperatura massima:	90-100°C
Tempi di essiccazione:	
Fuori polvere	5-8 minuti
Asciutto al tatto	15-20 minuti
Asciutto in profondità	16-20 ore

ISTRUZIONI D'USO

Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni riportate sulla bomboletta e consultare la SDS per la manipolazione sicura del prodotto (Sez. 7.1).

Utilizzare tra i 10°C e i 25°C su superfici alla stessa temperatura, in ambienti ben ventilati. Mascherare le parti da non trattare. Rimuovere residui di sporco o vernice non ancorata. Sgrassare. Carteggiare uniformemente tutto il fanale opacizzandolo con carta abrasiva grana 600 per togliere graffi superficiale e ingiallimenti. Carteggiare successivamente con carta abrasiva grana 800 per rendere la superficie verniciabile. Pulire accuratamente, possibilmente con un panno antipolvere. Scuotere vigorosamente la bombola per ca. 2 minuti da quando si sentono le sfere di miscelazione. Fare una prova di spruzzo su una superficie a parte. Spruzzare uno strato leggero a passate incrociate, da una distanza di 20-25 cm.

Dare una seconda mano dopo circa 15 minuti. Terminata l'applicazione capovolgere la bombola e spruzzare per qualche secondo fino a quando non esce più prodotto in modo da poter pulire la valvola e il diffusore.



Sede Legale, Amministrativa e Operativa: Via Benvenuto Cellini 26, 20033 Solaro (Mi)

C.C.I.A.A. Milano 1172121

Codice fiscale e Partita IVA: 01485370124

Capitale sociale: Euro 1.000.000,00 interamente versato

Contacts: Phone: +39 02 9690664 Fax: +39 02 9691714

Website: www.colorpack.com **Email:** info@colorpack.com

SDI CODE: BY5KTZZ

Per altre informazioni fare riferimento alla SDS: etichettatura (Sez. 2.2), stoccaggio (Sez. 7.2) e smaltimento (Sez. 13).

ESONERO RESPONSABILITA'

Le informazioni contenute sono fornite al meglio delle nostre conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazioni non vincolanti e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. Colorpack Srl è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa Colorpack Srl.

IL LABORATORIO/SGQ



Sede Legale, Amministrativa e Operativa: Via Benvenuto Cellini 26, 20033 Solaro (Mi)

C.C.I.A.A. Milano 1172121

Codice fiscale e Partita IVA: 01485370124

Capitale sociale: Euro 1.000.000,00 interamente versato

Contacts: Phone: +39 02 9690664 Fax: +39 02 9691714

Website: www.colorpack.com Email: info@colorpack.com

SDI CODE: BY5KTZZ